

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo-Dep Tlf. 20 22 70

Rundskriv
J.nr.5116/68 D
12.november 1968

Til samtlige fylkesmenn

GODKJENNING AV EIKER BYGNINGSKRYSSFINER SOM TAKTRO PÅ SPERRER, ÅSER ELLER BJELKER NÅR TAKET SKAL TEKKES MED PAPP ELLER ANNET TEKKINGSMATERIALE SOM BÆRES AV TAKTROEN.

På grunnlag av foretatte prøver ved Norges Byggforskningsinstitutt finner departementet med hjemmel i byggeforskriftenes kap.1 § 3, jfr. kap.22 § 2, inntil videre å kunne godkjenne kryssfiner fra A/S Eiker Fabrikker som taktro på sperrer, åser eller bjelker når taket skal tekkes med papp eller annet tekkingsmateriale som bæres av taktroen.

Godkjenning meddeles på følgende vilkår:

1. Godkjenningen forutsetter at det snarest mulig blir etablert en kvalitetskontrollordning for fabrikk og produkt.
2. Platene skal være av tilfredsstillende kvalitet og være limt med vær- og kokefast lim som tilfredsstiller den britiske standard BS 1203:1963 "Synthetic Resin Adhesives for Plywood". Finérlagene skal være sortert etter nærmere angitte sorteringsregler og være av tilfredsstillende kvalitet.
3. Hver plate skal være merket med
EXTERIOR WBP
A.S.Eiker Fabrikker
i tillegg til typebetegnelsen.
4. Platene skal minst ha formatet 1,80 m x 1,20 m og tykkelser minst 12,0 mm, 15,0 mm og 18,0 mm.
Se punkt 7.

Antall lag i platen skal være:

7	lag	for	12	mm	plate
5	"	"	15	"	"
7	"	"	18	"	"

5. Platene skal legges i forband med lengderetningen vinkelrett på sperrene og være understøttet langs alle kanter. Platenes korte kanter skal understøttes av sperrene. Platenes sidekanter skal understøttes av f.eks. treribber 48 mm x 65 mm

lagt mellom sperrene og skråstiftet til disse med 2 stifter 25/65 i hver ende; understøttelsene av platenes sidekanter kan sløyfes hvis platene har sammenhengende og fast not og fjær.

6. Platene skal festes til understøttelsene med stift. Stiftavstanden skal være høyst 150 mm langs platekantene og høyst 300 mm inne på platene. Stiftene skal være firkantet trådstift og av dimensjon 25/55 for platetykkelser 12 mm og 15 mm, og 25/65 for platetykkelse 18 mm eller være tilsvarende spesialstift.
7. Platetykkelsen skal være bestemt av senteravstanden mellom sperrer, åser og bjelker og av takhellingen og være minst så stor som anført i følgende tabell:

Takhelling minst	Maks.senteravstand m	Platetykkelse minst mm
1:20	0,60	12
	0,90	12
1:50	0,60	12
	0,90	18
1:100	0,60	15

Når kvalitetskontrollordning er gjennomført er fabrikken forpliktet til å underkaste seg kontrollen og betale de gebyrer for kontrollen som blir pålagt. For øvrig forbeholder departementet seg å ta prøver på det åpne marked og få disse undersøkt ved anerkjent materialprøvningsanstalt på fabrikantens bekostning.

Saken har vært forelagt departementets bygningstekniske utvalg.

En ber om at dette rundskriv blir gjort kjent for bygningsrådene i herr fylkesmannens embetsdistrikt.

./.. En del eksemplarer av rundskrivet følger vedlagt.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen