

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

OSLO - DEP TLF. 20 22 70

Rundskriv

J.nr. 8555/66 D

JD/AN

19. januar 1967

Til samtlige fylkesmenn

BRUK AV GIPSPLATER SOM INNVENDIG KLEDNING PÅ BAD, VASKEROM O.L.

Departementets byggeforskrifter stiller krav om at bad, vaskerom og liknende rom skal beskyttes mot fuktighet. Bygningsrådene skal påse at dette krav oppfylles. På grunnlag av de prøver som er foretatt med Gipsotex gipsplater kan departementet, i samråd med det bygningstekniske utvalg, rå til at bygningsrådene godkjenner gipsplater brukt som kledning av vegger og himling i våte rom (bad, vaskerom o.l.) på følgende vilkår:

1. Den ferdige veggflaten skal uten brudd tåle en horisontal enkellast på minst 60 kp anbrakt i ugunstigste stilling. Enkellasten skal anbringes på en sirkelflate med 25 mm diameter. Dette krav gjelder også når veggen er påvirket av vann eller fukt.
2. Gipsplatenes tykkelse må være minst 13 mm, og gipsplatenes understøttelser må ikke ha større senteravstand enn 0,6 meter.
3. Det må dokumenteres ved prøvninger utført ved anerkjent materialprøvningsanstalt at:
 - a) gipsplatene tilfredsstiller kravene til bøyingsstyrke for kvalitetsklasse A i henhold til NS 828 Bygningsplater av gips, under bøyingsprøvingen skal platens vrangside oppta strekkspenningene,
 - b) gipsplatenes bøyingsstyrke prøvet som anført under avsnitt a er minst 60% av kravene anført under avsnitt a når gipsplatene er kondisjonert til vektkonstans i klimarom med 85% relativ luftfuktighet og + 20°C temperatur.
4. Gipsplatene skal være pålimt papir langs alle kanter, også skårne kanter, til beskyttelse av gipsen. Fuger mellom plater og mellom plater og tilstøtende konstruksjoner skal dekkles med pålimt papir eller annet materiale.

Det pålimte papiret og annet dekkmateriale skal være anbefalt til dette bruk av leverandøren (generalagenten) av gipsplatene. Leverandøren (generalagenten) skal dessuten gi nødvendige anvisninger til konstruksjonsdetaljer for den ferdige vegg.

5. Gipsplatene skal på de flater som vender mot rommet være beskyttet mot påvirkning av vann og fukt, f.eks. med en diffusjonstett maling eller duk. Beskyttelsesmidlet skal være anbefalt av leverandøren (generalagenten) av gipsplatene."

Dette ber en gjort kjent for bygningsrådene innenfor herr fylkesmannens embetsdistrikt.

./ En del eksemplarer av dette rundskriv legges ved.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen